























BRINNELOVA STUPNICE tabulka tvrdosti dřevin



PROFISTEP
rozu m í m e p o d l a h á m

| DŘEVO/VZOREK | | TVRDOST DLE BRINNELA | RELATIVNÍ TVRDOST V % |
|--|----------------------------------|-------------------------|--------------------------|
|  | SMRK | 1,6 | 42 |
|  | BOROVICE | 1,8 | 48 |
|  | ČESKÝ MODŘÍN | 2,1 | 56 |
|  | SIBIŘSKÝ MODŘÍN | 3,0 | 77 |
|  | TŘEŠEŇ EVROPSKÁ | 3,3 | 85 |
|  | BŘÍZA | 3,3 | 85 |
|  | OŘECH VLAŠSKÝ | 3,5 | 90 |
|  | JAVOR EVROPSKÝ | 3,6 | 92 |
|  | TEAK PLANTÁŽOVÝ | 3,7 | 95 |
|  | BUK | 3,8 | 97 |
|  | DUB | 3,9 | 100 |
|  | TŘEŠEŇ AMERICKÁ | 3,9 | 100 |
|  | JASAN | 4,1 | 105 |
|  | HEVEA | 4,2 | 109 |
|  | HRUŠEŇ | 4,3 | 113 |
|  | TEAK PRALESNÍ | 4,6 | 118 |
|  | JAVOR KANADSKÝ | 4,8 | 123 |
|  | MERBAU | 5,3 | 136 |
|  | BAMBUS | 6,2 | 162 |
|  | IPE (BRAZILSKÝ OŘECH) | 6,7 | 174 |
|  | JATOBA (BRAZILSKÁ TŘEŠEŇ) | 7,4 | 186 |
|  | IRONWOOD | 7,7 | 196 |

Vhodnost a výběr dřeva pro Vaši podlahu s Vámi rádi zkonzultují naši proškolení pracovníci.

Prodejní místa Profistep s.r.o.:

Karlovy Vary | Počernická 120
Telefon 353 560 166, Mobil: +420 722 628 389
profistep@profistep.cz, www.profistep.cz

Plzeň - Litice | Řepná 23
Telefon: 377 222 174, Mobil: +420 720 995 598
plzen@profistep.cz | www.profistep.cz